

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001861

International filing date: 02 February 2005 (02.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-245546
Filing date: 25 August 2004 (25.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

02. 2. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 8月25日
Date of Application:


出願番号 特願2004-245546
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2004-245546]

出願人 独立行政法人物質・材料研究機構
Applicant(s):

2005年 3月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川 洋



出証番号 出証特2005-3020564

【書類名】 特許願
【整理番号】 03-MS-175R
【提出日】 平成16年 8月25日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 B01J 23/755
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研
 究機構内
 許 亜
 【氏名】
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研
 究機構内
 岸田 恭輔
 【氏名】
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研
 究機構内
 出村 雅彦
 【氏名】
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県つくば市千現一丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研
 究機構内
 平野 敏幸
 【氏名】
【特許出願人】
 【識別番号】 301023238
 【氏名又は名称】 独立行政法人物質・材料研究機構
 【代表者】 岸 輝雄
 【電話番号】 029-860-4627
 【連絡先】 知的財産室
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2004- 25121
 【出願日】 平成16年 2月 2日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 257648
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

金属間化合物 Ni_3Al を含有することを特徴とするメタノール改質用触媒。

【請求項 2】

共存成分とともに金属間化合物 Ni_3Al を含有し、共存成分を含めた全体の元素組成（重量％）が Ni 77-95％、 Al 5-23％であることを特徴とする請求項 1 のメタノール改質用触媒。

【請求項 3】

インゴット溶製後の切削と機械研磨もしくはアトマイズ法により作製された粉末または粉粒であることを特徴とする請求項 1 または 2 のメタノール改質用触媒。

【請求項 4】

請求項 1 または 2 に記載のメタノール改質用触媒は、一方向凝固法で作製した Ni_3Al 1 の合金を用いて冷間圧延法により作製された冷間圧延箔であることを特徴とするメタノール改質用触媒。

【請求項 5】

請求項 1 から 4 のいずれかの触媒において、アルカリまたは酸処理されていることを特徴とするメタノール改質用触媒。

【請求項 6】

請求項 1 から 4 のいずれかの触媒を用いるメタノールの改質方法であって、メタノールまたはメタノールと水との混合液を前記触媒と接触させて水素を製造することを特徴とするメタノール改質方法。

【請求項 7】

触媒をあらかじめ水素還元処理した後にメタノールまたはメタノールと水との混合液と接触させることを特徴とする請求項 6 のメタノール改質方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】メタノール改質用の金属間化合物 Ni_3Al 触媒とこれを用いたメタノール改質方法

【技術分野】

【0001】

この出願の発明は、水素を製造するのに有用なメタノール改質用触媒とこれを用いたメタノール改質方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、水素は燃焼すると水しか発生せず、地球環境の保全という観点からクリーンなエネルギー媒体として期待されており、最近では、特に燃料電池の燃料として注目されている。このような燃料としての水素の製造方法としてはこれまでに様々なものが知られており、このうちの一つの方法として、メタノールの改質反応より製造する方法がある。メタノールは、そのものがバイオマス燃料等として利用可能とされているが、このメタノールの改質による水素生成がエネルギー効率の観点からも注目されているところである。

【0003】

メタノールの改質による水素製造の反応方法は、吸熱反応であり、たとえば、燃料電池自動車のメタノール改質ガスエンジンでは、メタノールの改質反応に排気熱を利用して、エネルギーの利用効率を上げており、この場合の総合効率は、メタノールを直接燃焼させる場合に比べて、31-48%向上するとされている。

【0004】

しかしながら、実際にメタノールの改質反応に排ガスを利用しようとすると、排ガス温度は200℃から700℃まで変化するため、耐熱性、高活性、耐摩耗性に優れ、長寿命、低コストな触媒の使用が必要となる。従来、メタノール改質用触媒としては、銅、クロム、亜鉛などの卑金属元素や、その酸化物などが一般的に用いられているが、これら従来の触媒は、メタノールの水蒸気改質反応において低温活性を示すものの、耐熱性に乏しいという問題点がある。また、アルミナなどの担体に白金などの貴金属元素やその酸化物などを担持した触媒も知られているが、これらの触媒はコストが高いという問題がある。

【0005】

以上のような従来技術の状況において、この出願の発明者らは、メタノール改質用触媒として、降伏強度が正の温度依存性を示し（強度の逆温度依存性と呼ばれている）、優れた高温特性、耐摩耗性を持っている金属間化合物 Ni_3Al に着目した。金属間化合物 Ni_3Al は触媒用成形体として提案されているが（特許文献1）、メタノール改質用触媒としての高温下での適用については、未だほとんど検討されておらず、具体的に報告されていない。

【特許文献1】特開昭55-88856号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

この出願の発明は以上のとおりの背景よりなされたものであって、メタノールまたはメタノールと水の混合液を原料として水素含有ガスを製造するメタノール改質用の触媒として有用であって、耐熱性、耐摩耗性に優れ、高温でも、高活性、高選択性を持つ低コストの新しいメタノール改質用触媒と、これを用いた新しいメタノールの改質方法を提供することを課題としている。

【課題を解決するための手段】

【0007】

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、第1には、金属間化合物 Ni_3Al を含有することを特徴とするメタノール改質用触媒を提供する。

【0008】

また、この出願の発明は、第2には、共存成分とともに金属間化合物 Ni_3Al を含有

し、共存成分を含めた全体の元素組成(重量%)がNi 77-95%、Al 5-23%であることを特徴とするメタノール改質用触媒を提供し、第3には、インゴット溶製後の切削と機械研磨もしくはアトマイズ法により作製された粉末または粉粒であることを特徴とするメタノール改質用触媒を提供する。また、第4には、上記の第1,第2のメタノール改質用触媒は、一方向凝固法で作製したNi₃Alの合金を用いて冷間圧延法により作製された冷間圧延箔であることを特徴とするメタノール改質用触媒を提供する。

【0009】

さらに、この出願の発明は、第5には、上記いずれかの触媒において、アルカリまたは酸処理されていることを特徴とするメタノール改質用触媒を提供する。

【0010】

そして、この出願の発明は、第6には、上記いずれかの触媒を用いるメタノールの改質方法であって、メタノールまたはメタノールと水との混合液を前記触媒と接触させて水素を製造することを特徴とするメタノール改質方法を提供し、第7には、触媒をあらかじめ水素還元処理した後にメタノールまたはメタノールと水との混合液と接触させることを特徴とするメタノール改質方法を提供する。

【発明の効果】**【0011】**

上記のとりのこの出願の第1の発明によって、メタノールまたはメタノールと水の混合液を原料として水素含有ガスを製造する反応において、350℃以上の高温でも高活性、高選択性を有する、金属間化合物Ni₃Al含有のメタノール改質用触媒が提供される。

【0012】

第2の発明によれば、触媒は、金属間化合物のNi₃Al以外の共存成分を特有の元素組成の範囲において含有してよく、このことによって、触媒の製造、調製が簡便かつ低コストで可能とされる。

【0013】

また、第3の発明によれば、簡便な手段の採用によって粉末または粉粒状の触媒が得られ、メタノール改質反応への適用も容易となる。

【0014】

第4の発明によれば、優れた高温特性を持つとともに、400℃以上の高温でも高い触媒活性、高選択性を有し、高温長時間でも触媒活性が劣化しないメタノール改質用触媒が提供される。

【0015】

そして、第5の発明によれば、活性成分としての金属間化合物の表面活性化をはじめ、表面の形状、組成の改変が可能とされ、触媒活性が向上するとともに、より低い温度においても触媒活性を発現させることができる。

【0016】

さらに、この出願の第6および第7の発明によれば、実際に350℃以上の高温においても高い反応性でのメタノール改質反応によって効率的な水素製造が可能とされる。

【発明を実施するための最良の形態】**【0017】**

この出願の発明は上記のとりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について説明する。

【0018】

この出願の発明においては、金属間化合物Ni₃Alを活性成分とするものであるが、単独相としての組成範囲はNi 85-88重量%、Al 12-15重量%である。このNi₃Al金属間化合物を含有する触媒では、他種のことを共存させていてもよく、たとえばNiAl、Ni₅Al₃、Ni等が共存されていてもよい。これらの成分の存在が許容されることは、触媒の製造、調製が容易とされるだけでなく、触媒の組成や形状調節、そして活性化処理にとっても好適でもある。これらの他種成分を共存する場合には、全体とし

ての組成範囲はNi 77-95重量%、Al 15-23重量%とすることが好適に考慮される。

【0019】

また、この出願の発明では、金属間化合物Ni₃Alの表面の酸化物膜などを取り除くと共に、Al、Niが溶け出すことによって表面形状、組成を制御し、触媒活性を高めるために、アルカリや酸で処理してもよい。アルカリ処理は、一般的には、無機または有機の塩基の水溶液もしくは有機溶媒の溶液を用いることができ、処理温度が室温～100℃程度の範囲で処理することができる。また酸処理には、無機酸または有機酸、それらの水溶液や有機溶媒溶液を用いることができる。処理温度としては、室温～50℃程度までとすることが一般的に考慮される。

【0020】

上記のアルカリ処理の場合には、Alだけが溶出し、Niが殆んど溶出しない。たとえばNaOH水溶液を用いる場合には、その濃度は10%以上、望ましくは20～30%であり、また処理温度60～100℃、処理時間1時間以上が望ましい。酸処理の場合、AlとNiとも溶出するので、高濃度、長時間処理すると、金属間化合物Ni₃Alの損失が増えることに注意する必要がある。たとえば、HCl溶液の場合には、濃度20%以下、処理温度20℃付近、処理時間1時間以下が望ましい。HNO₃溶液の場合には、濃度5%以下、処理温度20℃付近、処理時間1時間以下が望ましい。

【0021】

また、この出願の発明のメタノール改質用触媒は、様々な方法によって製造、調製することができる。たとえば粉末または粉粒体として製造、調製する場合には、原料金属元素をインゴットに製造し、これを切削したものや、さらに機械的研磨を施したもの、あるいは溶解した金属のアトマイズ法による方法等を採用することができる。もちろん所要の形状に成形したものとすることもできる。さらには、セラミックスや他の金属、それらの複合体との組合わせとして触媒を構成してもよいことは言うまでもない。Ni₃Alの活性を阻害しない限り、公知のものをはじめとする他のメタノール改質用触媒を併用してもよい。

【0022】

以上のようなこの出願の発明の触媒を粉末、もしくは粉粒体として用いる場合には、たとえばその平均粒径としては150μm以下程度の範囲のものが例示される。より好ましくは32μm以下のものが好適に考慮される。その比表面積については、たとえば、アルカリまたは酸処理前の場合に2.5m²/g以下の範囲のものが、処理後の場合には、2.5～6m²/gの範囲のものが例示される。

【0023】

さらに、この出願の発明のメタノール改質用触媒は、一方向凝固法で作製したNi₃Alの合金を用いて冷間圧延法により作製された冷間圧延箔であってもよい。この冷間圧延箔は、たとえば特許第3374173号に記載された方法で製造される。すなわち、Niを主成分とし、Alを含む化学組成の合金をアーク溶解して原料棒を作製し、この原料棒を熔融凝固で柱状晶に育成して一方向凝固材を作製し、次いでこの一方向凝固材を切り出して、板状体を作製し、この板状体を室温で冷間圧延加工して冷間圧延箔とするものである。さらに必要に応じて、10⁻³Paよりも高い真空度において、800℃以上の温度で、20分以上焼鈍し、冷間圧延加工してもよい。この冷間圧延箔の厚さとしては、製造上及び触媒活性の効果の点から500μm以下であることが好ましい。このようにして作製されたメタノール改質用触媒は、優れた高温特性を持つものであり、400℃以上の温度で高い触媒活性、高選択性を有し、高温長時間でも触媒活性が劣化しないものである。また、上記のアルカリ処理をこの冷間圧延箔に施してもよい。この場合には、より低い温度でも触媒活性を発現させることができる。したがって、このメタノール改質用触媒は、高温化学反応容器材料と触媒材料の2役を果たすことが可能で、小型、高効率の新型高温リアクターとしての適用が期待できる。

【0024】

この出願の発明の触媒を用いてのメタノール改質反応による水素の製造においては、メタノールまたはメタノールと水との混合液を用いることができる。メタノールと触媒との使用割合については、一般的にはたとえば空間速度 (LHSV) は $15 \sim 35 \text{ h}^{-1}$ の範囲とすることが、メタノールと水を用いる場合には、両者の割合は、モル比として、メタノール：水 = 1 : 0.1 ~ 5 程度とすることが好適に考慮される。また、改質反応は、固定床方式や流動床方式が考慮される。

【0025】

反応温度としては、 $240^\circ\text{C} \sim 520^\circ\text{C}$ の範囲がより好適である。

【0026】

そこで、以下の実施例により、この出願の発明の実施の形態についてさらに説明する。

【0027】

もちろん、以下の例により、この出願の発明が限定されることはない。

【実施例】

【0028】

<実施例1>

以下の二種類の Ni_3Al 粉末試料を作製した。

(a) 回転ディスクアトマイズ法で組成 86.91 重量% Ni - 13.09 重量% Al の Ni_3Al 粉末試料を作製した。BET法を用いて比表面積を測定した結果、粒子直径 $32 \mu\text{m}$ 以下の粉末の比表面積は $1.3 \text{ m}^2/\text{g}$; 粒子直径 $32 \sim 75 \mu\text{m}$ の粉末の比表面積は $0.4 \text{ m}^2/\text{g}$; 粒子直径 $75 \sim 150 \mu\text{m}$ の粉末の比表面積は $0.1 \text{ m}^2/\text{g}$ である。

(b) 組成 87.32 重量% Ni - 12.67 重量% Al の Ni_3Al 合金インゴットを溶解炉で作製した。インゴットから機械加工で切屑を作り、これらの切屑を機械研磨で $150 \mu\text{m}$ 以下の粉末にした。BET法を用いて比表面積を測定した結果、このように作製した Ni_3Al 粉末の比表面積は $2.3 \text{ m}^2/\text{g}$ であることが分かった。

【0029】

次に、ここで作製した粉末に対して以下の各アルカリ処理と酸処理を行った。

(1) 機械研磨で作製した Ni_3Al 粉末 3 g を 120 g の 20% NaOH 水溶液に加え、 $65 \sim 70^\circ\text{C}$ の温度で攪拌しながら 5 時間放置した。その後アルカリ水溶液をデカンテーションにより除去した。沈殿物を適量の蒸留水で洗浄し、洗液をデカンテーションにより除去した。この操作を洗液が中性になるまで繰返した。得られた沈殿生成物を脱水した。脱水後 50°C で一晚乾燥して、 Ni_3Al 触媒を調製した。ICP発光分光分析の結果、この NaOH 水溶液により調製した Ni_3Al 中の Al 量の約 14% (重量比) を溶出し除去されたことが分かった。BET法による比表面積測定の結果、以上の処理で調製した触媒の比表面積が $5.1 \text{ m}^2/\text{g}$ であったことが分かった。

(2) 機械研磨で作製した Ni_3Al 粉末 1.3 g を 80 g の 30% NaOH 水溶液に加え、 $60 \sim 65^\circ\text{C}$ の温度で攪拌しながら 3.5 時間放置した。ICP発光分光分析の結果、この NaOH 水溶液により調製した Ni_3Al 中の Al 量の約 10% (重量比) を溶出し除去されたことが分かった。BET法による測定した結果、調製した粉末の比表面積は $4.3 \text{ m}^2/\text{g}$ である。

(3) 回転ディスクアトマイズ法で作製した粒子直径 $32 \sim 75 \mu\text{m}$ 以下の Ni_3Al 粉末 3 g を 120 g の 20% HCl の溶液に加え、室温で攪拌しながら 3 時間放置した。BET法で測定した結果、調製した粉末の比表面積は $1.1 \text{ m}^2/\text{g}$ であることが分かった。

(4) 回転ディスクアトマイズ法で作製した粒子直径 $32 \sim 75 \mu\text{m}$ の Ni_3Al 粉末 3 g を 120 g の 5% HNO_3 溶液に加え、室温で攪拌しながら 3 時間放置した。BET法で測定した結果、調製した粉末の比表面積は $3.6 \text{ m}^2/\text{g}$ であることが分かった。

【0030】

以上の表面処理により BET法にて測定した比表面積 (m^2/g) の結果を表 1 に示す。(“—” は測定していないことを表す)

【0031】

【表1】

試料	表面処理前	20%NaOH 処理後	30%NaOH 処理後	20%HCl 処理後	5%HNO ₃ 処理後
Ni ₃ Al(機械研磨で 作製)	2.3	5.1	4.3	—	—
Ni ₃ Al(回転ディスク アトマイズ法で作製 32-75μm)	0.4	—	—	1.1	3.6

表1より、アルカリ処理と酸処理ともNi₃Alの比表面積が増加する効果があることがわかる。

<実施例2>

上記の実施例1において(b)の機械研磨で作製した粉末試料0.2gを触媒として、触媒反応装置(固定床流通式反応装置)で240℃1時間水素還元処理を行った後、メタノールと水の混合液(CH₃OH:H₂O=1mol:1.5mol)を原料に、常圧、240℃、260℃、280℃、300℃、320℃、340℃、360℃の各反応温度で活性評価試験を行った。その結果を図1-図3中の黒丸印に示した。図1に示したように、反応の水素発生速度(ml/min/g)は温度の上昇に伴い増大するが、全体的に低い。図2と図3はそれぞれ測定した各反応温度でのCOとCO₂発生速度(ml/min/g)を反応温度の関数として示した結果である。Ni₃Al触媒の場合、主にCOが生成していることが分かった。これによって、Ni₃Al触媒はメタノールの分解反応(C₂H₅OH→CO+2H₂)、すなわち水素発生反応に活性があることがわかる。

<実施例3>

上記実施例1での(b)の機械研磨で作製した粉末試料を(1)の方法により20%NaOH水溶液で処理調製した触媒0.2gを240℃で1時間水素還元処理を行った後、活性評価試験を行った。その結果を図1-図3中の黒四角印に示した。図1よりアルカリ処理したNi₃Alは352℃で351ml/min/gの大きな水素発生速度が得られることが分かった。しかもアルカリ処理したNi₃Al触媒はさらに温度の上昇に伴いこの水素発生速度は増加するという優れた高温活性を示す。また、図2と図3より、主にCOが生成していることが分かった。これによって、アルカリ処理によりNi₃Alの触媒活性が向上することがわかる。

<実施例4>

各組成(Ni-24at%Al, Ni-22at%Al, Ni-18at%Al)の合金を特許第3374173号に記載された方法に従って一方向凝固法により作製し、冷間圧延法で厚さ30-35μmの箔を作製した。

【0032】

作製した各組成の箔をアルカリ表面処理せず、そのまま幅4mm、長さ220mmに切出し、直径6-7mmの渦巻状円筒に成形する。これらの円筒試料を触媒反応装置(固定床流通式装置)で240℃、1時間水素還元処理を行った後、メタノールを原料に、常圧、240℃、260℃、280℃、300℃、320℃、340℃、360℃、400℃、440℃、480℃、520℃の各反応温度で触媒活性評価試験を行った。その結果を図4-図7の黒三角印(Ni-18at%Al)、黒四角印(Ni-22at%Al)、黒丸印(Ni-24at%Al)に示した。図4に示したように、すべての組成の箔に対し、水素発生速度(ml·m⁻²·min⁻¹) (毎平方メートル箔触媒表面の上で、毎分間生成した水素の体積)は400℃以上の温度になると、温度の上昇に伴い、増大する。その中、組成Ni-22at%Alの箔が最も水素発生速度が大きく、最も優れた触媒活性を示すことが分かった。図5-図7は水素以外のガス、CO、CO₂、CH₄の発生速度(ml·m⁻²·min⁻¹)を反応温度の関数として示した結果である。各組成の箔とも、主にCOが生成していることが分かった。この結果、Ni₃Al箔はアルカリ表面処理しな

くても、400℃以上の温度で、メタノールの分解反応 ($\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CO} + 2\text{H}_2$)、即ち水素発生反応に触媒活性があることが分かった。

<実施例 5>

実施例 4 で作製した箔 (組成 $\text{Ni}-24\text{at}\%\text{Al}$) を 20% の NaOH 水溶液で、処理温度 90-95℃、1 時間のアルカリ表面処理した後、前項と同じ条件で触媒活性評価試験を行った。図 8 は測定した各反応温度での H_2 、 CO 、 CO_2 、 CH_4 の発生速度 ($\text{ml} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$) を反応温度の関数として示した結果である。比較のため、アルカリ表面処理前の同じ組成の箔の H_2 と CO 発生速度の結果も一緒に示した。アルカリ表面処理した箔は 320℃ から H_2 と CO の発生速度が増加し始め、メタノールの分解反応に触媒活性があることが分かった。この結果、アルカリ表面処理は水素発生反応温度を低下させる効果があることが分かった。

<実施例 6>

実施例 4 で作製した箔 (組成 $\text{Ni}-24\text{at}\%\text{Al}$) を用い、常圧、520℃ で 65 時間、メタノール分解反応を続け、箔状の Ni_3Al の触媒活性の経時変化を調べた。図 9 は測定した H_2 、 CO 、 CO_2 、 CH_4 の発生速度 ($\text{ml} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$) を反応時間の関数として示した結果である。65 時間まで反応しても、 H_2 の生成速度は減少することなく、触媒活性が劣化しないことが分かった。

<比較例 1>

市販のラネーニッケル (50 重量% $\text{Ni}-50$ 重量% Al) を上記実施例 1, 2 と同じ方法で調製して、活性評価試験を行った。その結果を図 1-図 3 中の黒三角印に示した。図 1 より、ラネーニッケル触媒の場合、300℃ 以下の温度では水素発生速度は温度の上昇に伴い増加するが、300℃ 以上の温度になると、水素発生速度は増加しなくなる。

<比較例 2>

市販の純 Ni 箔 (厚さ 50 μm) を上記の実施例 4 と同じ方法で触媒活性評価試験を行った。その結果、を図 4-図 7 中の白四角印に示した。図 4 に示すように、520℃ までの反応温度では、純 Ni 箔の水素発生速度は Ni_3Al 箔より著しく低いことが分かった。また、図 5-図 7 においても、水素以外のガス、 CO 、 CO_2 、 CH_4 の発生速度が Ni_3Al 箔より著しく低いことが分かった。 Ni_3Al 箔の触媒活性が非常に優れていることは明らかである。

【産業上の利用可能性】

【0033】

この出願の発明によって、メタノールまたはメタノールと水の混合液を原料として水素含有ガスを製造する反応において、350℃ 以上の温度でも高活性、高選択性を持つ優れた金属間化合物 Ni_3Al からなるメタノール改質用触媒が提供され、自動車の燃料電池や小型、高効率の新型高温リアクター等への適用が期待でき、産業上においても有効に活用することができる。

【図面の簡単な説明】

【0034】

【図 1】 Ni_3Al とラネーニッケルを用いてメタノール改質反応させる際、測定した水素発生速度 ($\text{ml}/\text{min}/\text{g}$) を反応温度の関数として示した図である。

【図 2】 Ni_3Al とラネーニッケルを用いてメタノール改質反応させる際、測定した CO 発生速度 ($\text{ml}/\text{min}/\text{g}$) を反応温度の関数として示した図である。

【図 3】 Ni_3Al とラネーニッケルを用いてメタノール改質反応させる際、測定した CO_2 発生速度 ($\text{ml}/\text{min}/\text{g}$) を反応温度の関数として示した図である。

【図 4】 実施例 4 で作製した各種組成の Ni_3Al 箔と市販の純 Ni 箔を用いてメタノール分解反応させた時、測定した水素発生速度 ($\text{ml} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$) を反応温度の関数として示した図である。

【図 5】 実施例 4 で作製した各種組成の Ni_3Al 箔と市販の純 Ni 箔を用いてメタノール分解反応させた時、測定した CO 発生速度 ($\text{ml} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$) を反応温度の関数として示した図である。

【図6】実施例4で作製した各種組成のNi₃Al箔と市販の純Ni箔を用いてメタノール分解反応させた時、測定したCO₂発生速度 (ml · m⁻² · min⁻¹) を反応温度の関数として示した図である。


【図7】実施例4で作製した各種組成のNi₃Al箔と市販の純Ni箔を用いてメタノール分解反応させた時、測定したCH₄発生速度 (ml · m⁻² · min⁻¹) を反応温度の関数として示した図である。

【図8】アルカリ表面処理したNi₃Al箔 (組成Ni-24at%Al) とアルカリ表面処理前のNi₃Al箔 (組成Ni-24at%Al) を用いてメタノール分解反応させた時、測定した各反応温度でのH₂、CO、CO₂、CH₄ (アルカリ表面処理前のNi₃Al箔についてはH₂とCOのみ) の発生速度 (ml · m⁻² · min⁻¹) を反応温度の関数として示した図である。


【図9】実施例4で作製したNi₃Al箔 (組成Ni-24at%Al) を用いて520℃でメタノール分解反応させた時、測定したH₂、CO、CO₂、CH₄の発生速度 (ml · m⁻² · min⁻¹) を反応時間の関数として示した図である。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 耐熱性、耐摩耗性に優れ、高温でも、高活性、高選択性を持つメタノール改質用触媒を提供する。

【解決手段】 主成分として Ni_3Al 金属間化合物を含有している触媒とする。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-245546
受付番号	50401433161
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成16年 9月 9日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】	申請人
【識別番号】	301023238
【住所又は居所】	茨城県つくば市千現一丁目2番1号
【氏名又は名称】	独立行政法人物質・材料研究機構

特願 2 0 0 4 - 2 4 5 5 4 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 0 1 0 2 3 2 3 8]

1. 変更年月日

2 0 0 1 年 4 月 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

茨城県つくば市千現一丁目2番1号

氏 名

独立行政法人物質・材料研究機構